

Kalafonia 100g Nr kat: 204226

Kalafonia 40g Nr kat: 204226

## Cechy:

- bardzo dobry topnik podczas lutowania stopem cynowo-  
ołowiowym,
- używana do nacierania włosa instrumentów smyczkowych w celu  
zwiększenia szorstkości i tym samym zwiększenia jego  
przyczepności do strun
- wykorzystywana jako spoiwo w farbách poligraficznych które  
jednocześnie polepsza jej właściwości,
- składnik lakierów, pokostów, mydeł, laku, tworzyw sztucznych,  
gumy.



## Właściwości fizykochemiczne:

Parametry	j.m.	Wynik
Barwa w skali Livibonda	-	WW
Substancje rozpuszczalne w toluenie	%	max. 0,05
Temperatura mięknięcia	°C	min. 78
Liczba kwasowa	mgKOH/g	160-190
Zawartość popiołu	%	max. 0,04
Liczba jodowa	gl2/100g	5-25
Liczba zmydlania	mgKOH/g	170-220
Zawartość tłuszczów lotnych	%	max. 2

